

# Ecofill-MIX

Акриловая шпаклевка на водной основе

- **Описание**

ECOFILL-MIX акриловая шпаклевка на водной основе. Смешивается с древесной пылью, оставшейся после шлифовки напольного покрытия. Благодаря высокой вязкости хорошо заполняет трещины и позволяет быстро шлифовать напольное покрытие без растрескивания.

Не оставляйте излишки продукта, т.к. они будут долго сохнуть

- **Характеристики:**

Соотношение компонентов: однокомпонентная  
Летучие органические соединения %: макс 1,27%  
Летучие органические соединения гр/л: макс 13,54  
Внешний вид: густая жидкость  
Температура нанесения: +10°C÷+25°C  
Нанесение: пластиковый гладкий шпатель или шпатель из нержавеющей стали  
Разбавление (при необходимости): DILUENTE DR H20  
Вязкость: 38"±2 по чашке Форда №6  
Шлифование: через 1 час<sup>(1)</sup>  
Срок хранения: 1 год<sup>(2)</sup>  
Упаковка: 5 л, 10 л  
Очистка инструментов: DILUENTE DNH 40 (пока шпаклевка еще не засохла)  
1 при температуре +20°C и относительной влажности 65%  
2 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

- **Применение**

Отшлифуйте напольное покрытие абразивом с зерном 24 или 36 и 80. Нанесите гладким шпателем ECOFILL-MIX, смешав ее с пылью, полученной после шлифования паркета абразивом с зерном 80. После шпаклевания отшлифовать паркет абразивом с зерном 80 или 100 и приступить к следующим фазам шлифования паркета. При работе с породами с высоким содержанием танина (например, дуб или акация) рекомендуем провести предварительные тесты. После высыхания напольные покрытия можно обрабатывать продуктами как на водной основе, так и на основе растворителей.

- **Примечание**

Не используйте стальной шпатель при работе с ECOFILL-MIX, т.к. он может заржаветь и окрасить стыки.