

# ECOSTAR 2K

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе

## • Описание

ECOSTAR 2K двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе. Характеризуется высоким содержанием сухого остатка, легкостью нанесения, высокой износостойкостью. Рекомендуется для использования в помещениях с высокой проходимостью.

## • Технические данные

Соотношение компонентов:	10:1
Летучие органические соединения %:	макс 20,00 %
Летучие органические соединения гр/л:	макс 216
Температура нанесения:	+10°C ÷ +25°C
Разбавитель (при необходимости):	DILUENTE DR H2O
Нанесение:	валик с высотой ворса 8 мм / кисть
Расход:	60-80 гр/м <sup>2</sup>
Сухой «от пыли»:	через 30 мин <sup>(1)</sup>
Сухой «на отлип»:	через 2 ч <sup>(1)</sup>
Время нанесения:	2 ч <sup>(1)</sup>
Шлифование:	через 24 ч <sup>(1)</sup>
Покрытие шлифования:	без через 4-12 ч <sup>(1)</sup>
Степень глянца:	LD: 80, SL: 40, OP: 20, SUPER OP: 8
Химические и физические характеристики:	превосходные
Растекаемость:	превосходная
Окисление дерева:	низкое
Срок хранения:	1 год <sup>(3)</sup>
Упаковка:	4,95 л (4,5+0,45)
Очистка инструмента:	DILUENTE DNH 40 (пока лак не засох)
1	1 при температуре 20°C и относительной влажности 65%
2	2 пол приобретает указанную степень глянца через 7 дней при температуре 20°C и относительной влажности 65%
3	3 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

## • Применение

Ecostar 2K наносится на отшпаклеванный, отшлифованный и очищенный пылесосом деревянный, грунтованный пол.

При лакировке пола в неблагоприятных условиях (высокая температура, низкая влажность или большая площадь покрытия) рекомендуется добавить 5-10% разбавителя DILUENTE DR H2O.

Наносить лак равномерно плавными движениями, избегая скопления лака и наложения слоев. Второй слой ECOSTAR 2K можно наносить применено через 4 часа (без шлифовки) после нанесения первого слоя или через 24 часа с предшествующей легкой шлифовкой с использованием абразива с зернистостью 220/320. Очень важно наносить лак вдоль волокон древесины.

Третий слой ECOSTAR 2K можно наносить, следуя упомянутым выше указаниям. Чтобы достигнуть наилучших результатов и более высокой мягкости на ощупь, следует делать шлифовку перед нанесением каждого слоя.

Хороших результатов можно достичь, применив грунтовку ECOPRIME HS 120, отшлифовав поверхность и покрыв ее одним или двумя слоями лака ECOSTAR 2K. Для более интенсивного поджига древесины следует использовать грунтовку FONDO WR 306 или ECOCROM.

В случае нанесения лака ECOSTAR 2K непосредственно на пол из древесины с высоким содержанием танина - (маслянистые и экзотические породы), рекомендуется провести предварительный тест.

Для глянцевого лака ECOSTAR 2K LD рекомендуется следующий цикл нанесения: нанести 1 слой грунта (ECOPRIME HS 120, ECOCROM, ECORAPID или FONDO WR 306) и 2 слоя лака ECOSTAR 2K LD с расходом 100 гр/м<sup>2</sup>. При меньшем расходе степень глянца 80 глосс не будет достигнута.