

Oil Wood Traffik

Однокомпонентный масляно-уретановый лак

• Описание

OIL WOOD TRAFFIK однокомпонентный масляно-уретановый лак. Характеризуется высокой износостойкостью, по уровню которой может сравниться с превосходным двухкомпонентным полиуретановым лаком на растворителях. Легко ухаживать. Легко наносится благодаря хорошей растекаемости не образует шагрени, нахлестов, пузырьков. Быстро сохнет. Матовый компонент распространяется по поверхности равномерно.

• Характеристики:

Соотношение компонентов:	однокомпонентный
Температура нанесения:	+10°C ÷ +25°C
Разбавитель (при необходимости):	DILUENTE DRV 1 / Терпентин
Нанесение:	валик / кисть
Расход:	100 гр/м ²
Сухой «от пыли»:	через 3 ч ⁽¹⁾
Сухой «на отлип»:	через 6 ч ⁽¹⁾
Шлифование:	через 24 ч ⁽¹⁾
Степень глянца	LD: 45, SL: 35, OP: 15, SUPER OP: <10 ⁽²⁾
Химические и физические характеристики	очень хорошие
Растекаемость:	хорошая
Срок хранения:	1 год ⁽³⁾
Упаковка:	5 л, 12,5 л
Очистка инструмента:	наносящего DILUENTE DNE

- 1 при температуре 20°C и относительной влажности 65%
- 2 пол приобретает указанную степень глянца через 7 дней при температуре 20°C и относительной влажности 65%
- 3 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

• Применение

Лак OIL WOOD TRAFFIK наносится на отшпаклеванный, отшлифованный пол. Через 24 часа отшлифовать первый слой абразивом с зернистостью 220 и нанесите второй слой. Легкость нанесения позволяет получить поверхность, абсолютно свободную от любых дефектов (следы от валика и т.д.).

Не рекомендуется использовать в качестве финишного покрытия на светлых цветах линейки Lios Bioil.

Межслойная шлифовка между первым и вторым слоями в течение 48 часов. Если прошло больше 48 ч., то необходимо использовать абразив с зернистостью 180.

OIL WOOD TRAFFIK является лаком на масляной основе с окислительной полимеризацией, поэтому, возможно, что некоторые разновидности древесины, богатые экстрактивными веществами, могут замедлять процесс высыхания (например, ипе и лапачо).

Имейте в виду, что повышенная влажность в помещении, плохая вентиляция и перепады температур будут влиять на время высыхания OIL WOOD TRAFFIK.

Уход за напольными покрытиями, покрытыми Oil Wood Traffik, следует проводить с использованием средств из линейки VELUREX или LIOS.

Ткани, валики и пады, использованные для нанесения (даже шлифовальная пыль), должны быть немедленно погружены в воду во избежание риска самовозгорания.

• Меры предосторожности

Огнеопасная жидкость и пары. При попадании внутрь может вызвать летальный исход. Может вызывать сонливость и головокружение.

Повторное воздействие может вызывать сухость и потрескивание кожи. Содержит 2-БУТАНОН ОКСИМ. Может вызывать аллергическую реакцию.

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени, горячих поверхностей. Не курить. Хранить в плотно закрытой упаковке. Работать в перчатках, защитной одежде, защите для глаз и для лица. При попадании внутрь немедленно позвонить в токсикологический центр.

Содержит: ТЯЖЕЛУЮ ГИДРООЧИЩЕННУЮ НЕФТЬ, ТЯЖЕЛУЮ ДЕСУЛЬФУРИРОВАННУЮ НЕФТЬ, ЭТИЛБЕНЗОЛ