

Polifilm TP 10

Однокомпонентная шпаклевка на растворителях

- **Описание**

POLIFILM TP 10 однокомпонентная шпаклевка на растворителях. Смешивается с древесной пылью, оставшейся после шлифовки напольного покрытия.

- **Характеристики:**

Соотношение компонентов: однокомпонентная

Температура нанесения: +10°C÷+25°C

Нанесение: гладкий шпатель

Разбавление (при необходимости): DNS 18

Шлифование: через 20-30 мин⁽¹⁾

Срок хранения: 1 год⁽²⁾

Упаковка: 5 л, 12,5 л

Очистка инструментов: DILUENTE DNE

1 при температуре +20°C и относительной влажности 65%

2 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

- **Применение**

Отшлифуйте паркет абразивом с зерном 30 или 60. Нанесите гладким шпателем POLIFILM TP 10, смешав ее с пылью, полученной после шлифования паркета абразивом с зерном 100. После шпаклевания отшлифовать паркет абразивом с зерном 80 и приступить к следующим фазам шлифования паркета. Если напольное покрытие имеет слишком много трещин, шпаклевку следует нанести также и после его шлифовки абразивом с зерном 100.

- **Меры предосторожности**

Очень огнеопасны и жидкость, и пары. Может нанести вред еще не родившемуся ребенку. При попадании внутрь может иметь фатальные последствия. Может вызывать повреждения органов при длительном и повторном воздействии. Вызывает серьезное раздражение глаз. Вызывает раздражение на коже. Может вызывать вялость и головокружение.

Повторное воздействие может вызвать сухость и потрескивание кожи.

Содержит изоцианаты. Могут вызывать аллергическую реакцию.

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени, горячих поверхностей. Не курить. Работать в перчатках, защитной одежде, защите для глаз и для лица. При попадании внутрь немедленно позвонить в токсикологический центр. При вдыхании продукта: если у пострадавшего затруднено дыхание, вывести его на свежий воздух и усадить в удобное для дыхания положение.

Содержит: ТОЛУЭН, ЭТИЛАЦЕТАТ